



powered by  ter Hürne

SCHÖNOX

Klebstoffempfehlung

für DESIGN 1/2/3 Vinylböden

PERFORM PSPC

PRO SHEET

DRYBACK SHEET

WOODBASE DESIGN VINYL — powered by ter Hürne:

Alle in dieser Klebstoffempfehlung angeführten Produkt-Empfehlungen, Richtlinien und Angaben basieren auf den Informationen des Inverkehrbringers ter Hürne und/oder des angeführten Klebstoffproduzenten. Für deren Richtigkeit und Vollständigkeit übernimmt die woodbase GmbH als Großhändler keine Haftung.

Adaptierte WOODBASE VERSION 1 / August 2025

Untergrundvorbereitung				
Untergründe (beispielsweise)	Gussasphalt nach DIN EN 13813 (AS)	Zementestrich nach DIN EN 13813 (CT)	Calciumsulfat- oder Calciumsulfatfließestrich nach DIN EN 13813(CA/CAF)	Trockenestriche
Grundierungen (beispielsweise)	SCHÖNOX SHP (Entfällt bei ausreichender Absandung) SCHÖNOX® HP RAPID (Weichmachersperre bei Direktverklebung)	SCHÖNOX VD		
Spachtelmassen (beispielsweise)	SCHÖNOX HS 10 SCHÖNOX HS 10 F SCHÖNOX HS 50			SCHÖNOX HS 10

Belagsverklebung				
Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m²	Bemerkungen
Design-Vinylboden				
DESIGN 1/2 PRO SHEET DESIGN 3 DRYBACK SHEET	SCHÖNOX® DUROCOLL Faserverstärkter Einseit Dispersionsklebstoff	TKB A1	ca. 250 g/m²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
	SCHÖNOX® PU 900 Zweikomponenten- Polyurethanklebstoff	TKB A2	ca. 500 g/m²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung

Belag/ Kollektion	Klebstoff	Auftragsgerät/ Zahnung gem. TKB	ca. Verbrauch/m ²	Bemerkungen
DESIGN 1 PERFORM PSPC	SCHÖNOX® PARKETT 260 Wasserfreier Spezialklebstoff für Parkett	TKB B6	ca. 250 - 350 g/m ²	gespachtelter Untergrund
	SCHÖNOX® iLINE® 250 Schub-elastischer Parkettklebstoff	iLINE APP	ca. 800g/m ²	gespachtelter Untergrund
PVC freier Designboden				
DESIGN 4 AVATARA PRO SHEET	SCHÖNOX® EMICLASSIC ® Universal - Dispersionsklebstoff	TKB A2	ca. 280 g/m ²	
	SCHÖNOX® PROTECT Sicherheitsklebstoff für höchste Belastungen	TKB A1	ca. 360 g/m ²	u. a. kritische Untergründe z.B. Geuchträume und Bereiche mit starker Sonneneinstrahlung / Temperaturbeaufschlagung
Sockelleisten				
Holzwerkstoffmaterial	SCHÖNOX SLK		ca. 44ml pro/m	

Zubehör				
	SCHÖNOX® FIX CLEAN Feuchte Zellstoff-Reinigungstücher			Zum leichten Entfernen von Klebstoffrückständen. Speziell bei Verunreinigungen mit nicht ausgehärteten

Soweit nicht anders angegeben, erfüllen alle Klebstoffe die Anforderungen EC1 PLUS gem. GEV.

Bitte beachten Sie die technischen Informationen unserer Produktdatenblätter, die Verlegehinweise des Belagsherstellers, die einschlägigen Vorschriften, Richtlinien und Merkblätter . Im Zweifel empfehlen wir einen Praxisversuch und/oder die Rücksprache mit dem SCHÖNOX Produktservice Tel. 02547/910-325. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.schoenox.de oder unter www.terhuerne.de